

**INFORMACION DEL PRODUCTO**

Nombre Comercial	Descripción del producto	Presentación del producto
<b>PEGA BLOQUE MEZCLA BRAVA TIPO N</b>	Es una mezcla en polvo elaborado a base de cemento, cal, arena de granulometría controlada y aditivos de alta calidad; que, al agregarle agua, produce una mezcla homogénea para el pegado de piezas grandes de mampostería.	 <p>Saco de 70 lb</p>

**DATOS TECNICOS**

Parámetro	Valor	Unidad	Método	
Tamaño máximo de partícula	4	mm	ASTM C 110	
Humedad en seco	<1	%	Termobalanza	
Densidad en húmedo	120.66	Lb/ft <sup>3</sup>	Densímetro	
Agua de operación	5.7	L	UNE 1015-3	
Rendimientos	Bloque de concreto 4"	16	piezas / saco	Prueba en campo
	Bloque de concreto 6"	13	piezas / saco	Prueba en campo
	Bloque de concreto 8"	10	piezas / saco	Prueba en campo
	Ladrillo de Arcilla	35	piezas / saco	Prueba en campo
Resistencia a la compresión 28 días	950	Psi	ASTM C 210	

**PREPARACION DEL PRODUCTO**

<b>PREPARACION DE LAS PIEZAS</b>	Para muros de ladrillo o similares, es necesario humedecer las piezas antes de su colocación para evitar que la pieza absorba el agua de la mezcla y afecte sus propiedades. Para el caso de piezas de concreto y similares, se recomienda atemperarlas y retirarles el polvo que presenten.
<b>PASOS PARA UNA CORRECTA APLICACION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>En un recipiente limpio, agregue 5.70 litros de agua por saco a utilizar.</li> <li>Abra el saco y agregue de forma gradual <b>PEGA BLOQUE MEZCLA BRAVA</b> al recipiente.</li> <li>Mezcle manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Posteriormente se deja reposar 5 minutos la mezcla, durante este tiempo prepare la zona y las piezas a aplicar.</li> <li>Pasado el tiempo se debe mezclar nuevamente el mortero sin agregar más agua;</li> <li>Extienda una capa uniforme de Pega Bloque Mezcla Brava en la base de las piezas y coloque cada una sobre la capa de mortero procurando mantener el aplomo y el nivel.</li> <li>Coloque una capa de mortero en las juntas verticales antes de instalar la siguiente pieza.</li> <li>Presione hacia abajo y hacia el costado es decir hacia el bloque que fue colocado anteriormente.</li> <li>Retire de las juntas el exceso de mortero, Verifique constantemente el alineamiento de la pared.</li> <li>Permitir que el muro fragüe por al menos 3 días antes de realizar cualquier maniobra de cimbrado de castillos o losa sobre los muros. Para repellar el muro, se recomienda el uso de <b>REPELLO MEZCLA BRAVA</b>.</li> </ol>
<b>GARANTIA</b>	<p>La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.</p> <p><b>MEZCLA BRAVA</b> garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñará como se describe en la hoja</p>

Ficha Técnica de Producto

técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

**MEZCLA BRAVA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión o según acuerdo entre partes.

**MEZCLA BRAVA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento por parte del cliente.

DOCUMENTO CONTROLADO