

INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre Comercial	Descripción del producto	Presentación del producto
<p>REPELLO MEZCLA BRAVA TIPO O</p>	<p>Es una mezcla en seco formulada a base de cemento, cal hidratada, agregados de granulometría controlada y aditivos de alta calidad que al mezclarse con agua produce una pasta homogénea lista para dar recubrimiento grueso sobre paredes de bloque o ladrillo.</p>	 <p>Saco de 70 lb</p>

DATOS TECNICOS

Parámetro	Valor	Unidad	Método
Tamaño máximo de partícula	2	mm	ASTM C 110
Humedad en seco	<1	%	Termobalanza
Densidad en húmedo	116.277	Lb/ft ³	Densímetro
Agua de operación	5.40	L	UNE 1015-3
Rendimiento 5 mm*	3.5	m ² / saco	Prueba en campo
Rendimiento 1 cm*	1.75	m ² / saco	Prueba en campo
Resistencia a la compresión 28 días	450	Psi	ASTM C 210

PREPARACION DEL PRODUCTO

<p>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</p>	<p>La superficie deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie. Se debe humedecer previo a la aplicación del producto.</p>
<p>PASOS PARA UNA CORRECTA APLICACION</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En un recipiente limpio, agregue 5.40 litros de agua por saco a utilizar. 2. Abra el saco y agregue de forma gradual REPELLO MEZCLA BRAVA al recipiente. 3. Mezcle manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Posteriormente deje reposar 5 minutos la mezcla, durante este tiempo prepare la zona a aplicar. 4. Pasado el tiempo se debe mezclar nuevamente el mortero sin agregar más agua. 5. Se colocan maestras en el muro, debidamente niveladas y plomeadas, a una distancia que corresponda a la medida de la regla a usar para la nivelación. 6. Colocar una capa delgada de material con el codal de madera sobre toda la superficie. (Esperar el secado superficial) 7. Aplicar una segunda capa gruesa de material hasta lograr el espesor deseado. 8. Una vez seca la superficie al tacto rastree para emparejar. 9. Esperar por lo menos 12 horas a un día para aplicar PULIDO FINO MEZCLA BRAVA en caso de requerir un acabado pulido.
<p>GARANTIA</p>	<p>La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.</p> <p>MEZCLA BRAVA garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñará como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante.</p> <p>MEZCLA BRAVA no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a</p>

Ficha Técnica de Producto

variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión o según acuerdo entre partes.

MEZCLA BRAVA no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento por parte del cliente.

DOCUMENTO CONTROLADO